

FESTHETŐ ALAPOZÓS AJTÓLAP (ECLISSE Syntesis és ECLISSE 40)

Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓNAK	Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, amely teljes mértékben megfelel a termékinformációkkal kapcsolatos jogi követelményeknek, továbbá értékes segítséget nyújt a termék megfelelő használatához.	
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK	- A telepítést csak szakképzett beépítő szakember végezheti. - Az ajtólap alkalmas normál beltéri felhasználásra, vagy háztartási helyiségekbe (megfelelően szellőzéssel ellátott és alacsony páratartalmú) történő beépítésre. - Az ajtólapot olyan helyekre lehet telepíteni, ahol a padlón vagy a falakon nincs pangó nedvesség vagy páralecsapódás.	
NÉVLEGES ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRTEK	Szélesség: 600÷1000 mm - Magasság: 2000÷3000 mm (a méretek arra a falban futó tolóajtó- vagy nyílóajtó-rendszerre vonatkoznak, amelybe az ajtólap beépítésre kerül)	
AJTÓLAP MÉRTEI	TOLÓAJTÓ Szélesség: 625÷1025 mm Magasság: 1992÷2992 mm (egyéb méretekért lásd a katalógust)	NYÍLÓAJTÓ Szélesség: 616÷1016 mm Magasság: 2004÷3004 mm (egyéb méretekért lásd a katalógust)
	A 2000 mm-nél nagyobb H magasságú ajtólapok alapfelszereltségként állítható belső ajtófeszítővel rendelkeznek, amely folyamatos feszítés alatt tartja az ajtólapot, és biztosítja, hogy az tökéletesen síkban maradjon a fallal. A 2700 mm-nél nagyobb H magasságú nyíló ajtólapok alapfelszereltségként 4 pánttal készülnek.	
AJTÓLAP	TOLÓAJTÓ Papírrács-betétes ajtólap kettős, lucfenyőből készült keretszerkezettel (a keret keresztmetszete 32×37+32×37 mm) és 20 mm-es cellaméretű papírrács-betéttel. A 4 mm vastag MDF borítólemezek melegen préselt vinil-acetát ragasztóval vannak rögzítve. Ezt követően az ajtólapot 40 mm végleges vastagságra kalibrálják. Az alapozott MDF élzárás olvadékragasztóval van rögzítve. Alapfelszereltségként Security profilal.	NYÍLÓAJTÓ Papírrács-betétes ajtólap kettős, lucfenyőből készült keretszerkezettel (a keret keresztmetszete 37×37+37×37 mm) és 20 mm-es cellaméretű papírrács-betéttel. A 4 mm vastag MDF borítólemezek melegen préselt vinil-acetát ragasztóval vannak rögzítve. Ezt követően az ajtólapot 45 mm végleges vastagságra kalibrálják. Az alapozott MDF élzárás olvadékragasztóval van rögzítve.
AZ ALKALMAZOTT ALAPOZÓ TÍPUSA	Fehér pigmentált poliuretángyanta-alapú, szórással felhordott alapozó.	
AJTÓLAP-FELÜLETEK	Útmutató a megfelelő felületképzéshez. - A felületek enyhe érdesítése mindig szükséges az alkalmazás előtt. - Folytassa a falfesték vagy pigmentált poliuretán vagy vízbázisú festékek felvitelével, amelyek alkalmasak fa alapfelületek festésére. - Vízbázisú termékek alkalmazásakor járjon el kiemelt körültekintéssel, figyelmesen olvassa el a termék használati utasítását, és ne lépje túl az ajánlott mennyiséget. Az ECLISSE nem vállal felelősséget az ilyen termékek használatából eredő károkért. - A megadott ajánlások a tapéta felragasztására is vonatkoznak, különös figyelmet fordítva a kötési időkre és a különböző vastagságokra, amelyek befolyásolhatják a végeredmény esztétikáját és funkcionalitását. Felhívjuk figyelmét, hogy tapéta vagy hasonló bevonatok fa felületekre történő felragasztásához általában speciális ragasztókat (tapadóhíd) használnak, amelyek általában erősebbek, mint a falra történő felragasztáshoz használtak. A tapéta felragasztását alapozóval kezelt ajtókon lehet elvégezni. - Az ajtólapon történő összes kezelést (pl. alapozás, festés és lakkozás) feltétlenül egyformán alkalmazni kell az ajtólap mindkét oldalán. Az e rendelkezés hatálya alá nem tartozó különleges esetekben az eredmény nem garantált.	
MEGFELELŐSÉG	Megfelel a formaldehid-kibocsátásra vonatkozó határérték betartásának kötelezettségéről szóló 2008. október 10-i rendeletnek (Hivatalos Közlöny Általános Sorozat 288. szám, 2008. december 10.).	
TISZTÍTÁS	Az ajtó rendszeres tisztításának legjobb módja annak, hogy idővel megőrizzük a termék minőségét és esztétikai értékét. Használjon puha, vízzel megnedvesített kendőt. Soha ne használjon kémiai oldószereket, súrolószereket vagy lúgos tisztítószereket. Ha szükséges az ajtólap fertőtlenítése, használjon 75%-os alkoholos oldattal megnedvesített puha kendőt.	

FESTHETŐ ALAPOZÓS AJTÓLAP (ECLISSE Syntesis és ECLISSE 40)

Az alábbiakban felsoroljuk a termékkomponensek főbb jellemzőit és a gyártásukhoz felhasznált anyagokat.

KARBANTARTÁS	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS: nincs szükség javításra, csak rendszeres ellenőrzéseket végeznek, például • az ajtó megfelelő zárásának ellenőrzése; • a tömítések (és a tolóajtókban lévő kefék) állapotának ellenőrzése; • kiegészítők kenése; • a fogantyúk beállításának ellenőrzése. SPECIÁLIS KARBANTARTÁS: az ebbe a kategóriába tartozó munkálatokat kizárólag szakképzett személy végezheti.
ÓVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ESETÉN	Kerülje a termék helytelen és nem rendeltetésszerű használatát. • Ne akasszon vagy rögzítsen terhet az ajtólapra. • A deformációk elkerülése érdekében az ajtólapot nem szabad erős hőmérsékleti ingadozásoknak (közvetlen érintkezés radiátorokkal, fűtőtestekkel stb.) és higrometriai változásoknak (magas páratartalmú helyiségek) kitenni. • Minden olyan esetben, amikor az ajtólapokat nem a szerkezet beépítése után azonnal szerelik fel, azokat száraz helyiségben, vízszintes síkra helyezve kell tárolni.
MEGSEMMISÍTÉS	A termék ártalmatlanítása vagy használatának befejezése után az összes alkatrészt és tartozékot az arra kijelölt hulladéklerakóba kell szállítani, a környezetbe tilos szemétként elhelyezni, a hatályos előírásoknak megfelelően a helyi köz- vagy magán hulladékkezelő telepen kell megsemmisíteni.